



**Spring Color**  
seit 1985

## *Streichputz "Scialbo"*

### TECHNISCHES DATENBLATT

#### **Produktbeschreibung**

*Der Streichputz "Scialbo"* ist ein außerordentlich vielseitig einsetzbares preisgünstiges Material. Es dient als Haftvermittler für Produkte mit und ohne Kalk. Es wird gewählt, wenn der Haftgrund körnig sein soll. (Ein nur rauher Haftgrund ist das Produkt *Dura*.)

*Scialbo* kann auch als vielfältig zu gestaltender dekorativer Endanstrich eingesetzt werden, s. „Anwendungsbereich“, bzw. „Verarbeitungshinweise“.

#### **Anwendungsbereich**

Für den Innenraum.

#### **Verbrauch - Ergiebigkeit**

1 Liter reicht für 5 – 6 m<sup>2</sup> pro Schicht, je nach Saugverhalten des Untergrundes.

#### **Werkzeug und Reinigung**

Flächenstreicher; sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

#### **Zusammensetzung**

Holzgebrannter, 12 Monate eingesumpfter Kalk, Marmormehle, Calciumcarbonate, Talk, Alaun, Eiweiß, Milch, gekochtes Leinöl, Sande, Glimmer, Methylcellulose, ätherische Öle.

#### **Materialeigenschaften**

Konsistenz: pastös

pH-Wert: circa 12

Maximale Putzstärke: 0,5 mm

Spezifisches Gewicht: 1,480 kg/dm<sup>3</sup> bei ca. 20° C

Farbe: weiß

Kann mit Oxiden und Erden gefärbt werden oder mit unserem Farbsystem „*Sprudelnde Erden*“.

#### **Zum direkten Auftrag geeignet**

Frische Untergründe aus Kalk, Zement, Gipskarton, Gips, gut haftende synthetische Altanstriche, auch abwaschbare.

#### **Zum direkten Auftrag nicht geeignet**

Acryllack, Ölfarben, nicht stabile Untergründe.

## **Vorbereitung**

- Von Schimmel oder Algen befallene Stellen vor dem Streichen mit einem geeigneten Mittel gründlich reinigen.
- Mauern mit aufsteigender Nässe oder Salzausblühungen vor dem Auftrag sanieren.
- Den Untergrund sorgfältig überprüfen und haftungsmindernde Rückstände entfernen.
- Untergründe aus Kalk oder Kalk-Zement-Gemisch mit Wasser vornässen.

## **Verdünnung**

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Auf Wunsch kann es mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden.

## **Verarbeitung**

Vor Gebrauch gründlich durchmischen.

Als Haftvermittler für unsere natürlichen Anstriche auf der Basis Milch-Ei, Kalk-Milch-Ei oder reine Kalkanstriche – einmaliger Auftrag genügt.

Zum Egalisieren unterschiedlicher Saugfähigkeit  
– einmaliges Streichen ist ausreichend.

Vor der weiteren Bearbeitung vier Tage ruhen lassen.

Als Wandbeschichtung, die lasiert werden soll  
– zweimaliger Auftrag.

Als Wandbeschichtung mit unterschiedlichen dekorativen Wirkungen, siehe „Mögliche dekorative Gestaltungen“.

## **Verarbeitungstemperatur**

7°C – 30° C während der Anwendung und für mindestens 24 Stunden danach .

## **Trocknungszeit**

Bei ca. 20° C je nach Untergrund etwa 4 – 6 Stunden. Auf jeden Fall muß das Produkt vor dem Auftrag einer weiteren Schicht handtrocken sein.

Ausnahme: Mit dem Anstrichstoff »*Fiorentino*« wird innerhalb von 4 Stunden gestrichen.

## **Dekorative Gestaltungen**

### **„Scialbo Lustro“ – Aufbau**

- Mit weißem Streichputz streichen.
- Mit gefärbtem Streichputz darüberstreichen.
- Den Putz verdichten, wenn er abzutrocknen beginnt. Nicht allzu perfekt und gleichmäßig glätten. Mindestens 24 Stunden ruhen lassen.
- »*Stucco Lustro*« gleich färben wie der Streich-putz für die 2. Schicht gefärbt wurde, mit der Kelle kreuzweise aufbringen und gut verziehen.
- Die Kelle reinigen und jetzt damit den Putz gründlich verdichten. Das Werkzeug so einsetzen, daß die endgültig gewünschte Marmorierung entsteht.

### **„Gespachtelter Streichputz“ – Aufbau**

- Mit weißem Streichputz streichen.
- Mit gefärbtem Streichputz überstreichen.
- Wenn die Schicht zu trocken beginnt – was das Hellerwerden anzeigt – mit der Kelle verdichten, bis die Oberfläche glatt ist. Die Körnung wird noch besser fixiert, wenn man nach 24 Stunden mit *Veltura* lasiert, neutral oder eingefärbt.

## **Untergrund für die Lasur *Velatura***

Soll die Wand nur mit einer Lasur gestaltet werden, trägt man den Streichputz zweimal auf und lasiert nach 24 Stunden.

## **Eventuell auftretende Probleme und ihre Lösung**

- **Das Produkt haftet nicht**

Mögliche Ursachen:

- Der Untergrund besteht aus Lack oder Ölfarbe
- Der Untergrund kreidet oder ist staubig.

Lösung in beiden Fällen:

Die Wand großzügig abwaschen und alles bis zum intakten Untergrund entfernen. Wenn nötig, mit dem Spachtelgips *Stucco naturale* die gesamte Fläche grundieren. Neu streichen.

- **Die gesamte Malschicht löst sich ab**

Mögliche Ursachen:

- Der Untergrund war nicht frei von haftungsmindernden Rückständen.
- Die darunterliegende Malschicht war eine schlecht haftende Tempera.
- Die alte Malschicht war nicht mehr intakt, oder ein alter Ölanstrich war mit Tempera übermalt worden.

Lösung in allen drei Fällen:

Die Wand großzügig annässen und alle eventuell vorhandenen Malschichten bis zum intakten Untergrund abtragen. Entstehenden Staub vollständig (feucht) entfernen. Falls nötig, mit *Spring Nr. 14* großflächig grundieren. Neu streichen.

- **Die Oberfläche kreidet**

Mögliche Ursachen:

- Der Streichputz ist zu stark verdünnt worden
- Vorhandener Staub war nicht sorgfältig entfernt worden.

Lösung:

- Neu streichen, Produkt weniger stark verdünnen.
- Staub entfernen; korrekt neu streichen.

## **4. Der Geruch ist stark und anhaltend**

Mögliche Ursachen:

- Produkt wurde bei zu hoher Temperatur gelagert.
- Der Raum ist feucht und nicht gut belüftet.

Lösung:

- Diese Putzschicht entfernen und mit einem korrekt gelagerten Produkt neu streichen.
- Einige Tage warten und Raum gründlich lüften.

Es gibt keinen Grund zur Sorge: Der Geruch ist auf jeden Fall völlig unschädlich.

## **5. An der Oberfläche entstehen Blasen, die aufplatzen und kleine Krater bilden können**

Mögliche Ursache:

*Der Streichputz Scialbo* ist unverdünnt angewendet worden.

Lösung: Das Produkt nach den Angaben verdünnen und neu streichen.

## **Beratungsservice**

[www.springcolor.de](http://www.springcolor.de) oder [www.natürlichfuchs.de](http://www.natürlichfuchs.de)

## **Herstellung und Abfüllung**

Spring Color in Castelfidardo/Ancona.

## **Lieferform**

4 Liter, 12 Liter - Plastikeimer

## Lagerung und Haltbarkeit

Trocken und frostfrei lagern. Bei 2° bis 27° C ist das Produkt im originalverschlossenen Behälter vom Herstellungsdatum an 12 Monate haltbar. Dieses Datum steht auf dem Rückenetikett.

## Entsorgung

Wieder verwenden, falls möglich. Produktrückstände sind als gefährlicher Abfall zu betrachten. Die Gefährlichkeit der Abfälle, die dieses Produkt teil-weise enthalten, muss auf der Grundlage der gültigen Rechtsbestimmungen evaluiert werden.

Die Beseitigung muss einem für die Abfallwirtschaft zugelassenen Unternehmen unter Berücksichtigung der Landes- und ggf. der lokalen Bestimmungen anvertraut werden. Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung gemäß den Landesvorschriften für die Abfallwirtschaft zugeführt werden.

## Sicherheitshinweise

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern



gelange.

GEFAHR

H 315 - Verursacht Hautreizungen

H 318 - Verursacht schwere Augenschäden

H 335 - Kann die Atemwege reizen

P 264 - Nach Gebrauch die Arbeitsgeräte gründlich reinigen.

P 280 - Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen

P 304+340 - Bei Einatmen:

Betroffenen an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert

P 301+310 - Bei Verschlucken:

Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen

P 403+233 - Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren

Dieses Datenblatt ist nach bestem Wissen und Gewissen vom Firmeninhaber erstellt worden. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und Erfahrung und entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Sie geben einen Anhaltswert für die grundsätzliche Eignung des Produktes und sind auf ihre Aussagekraft für die konkreten Einsatzbedingungen zu überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik und die entsprechenden Normen und Richtlinien sind grundsätzlich zu beachten.

Für Schäden bei nicht korrekter Anwendung des Produktes oder wenn es für andere als die hier angegebenen Verwendungszwecke eingesetzt wurde, haftet ausschließlich der Anwender.

Die Herausgabe dieses Produktdatenblattes ersetzt frühere Ausgaben, die dadurch ihre Gültigkeit verlieren. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.

Irrtümer und Fehler bleiben vorbehalten. Der Übersetzer haftet nicht für Angaben im Originaltext.

Stand: 20. 02. 2012

Die jeweils aktuellen Datenblätter können von unserer website [www.springcolor.de](http://www.springcolor.de) heruntergeladen werden.

Für alle Geschäftsfälle gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Produzent: Spring Color srl. Via Jesina 63, I-60022 Castelfidardo/Ancona. Tel. 0039-071-782 37 80